

Donnitol Rust Ex

Rengøringsmiddel til rustpletter



PRODUKTEGENSKABER

- Klar til brug
- Kort eksponeringstid
- Reagerer med rust og danner et opløseligt salt
- Kan neutraliseres med vand

ANVENDELSESOMRÅDER

- Fjerner rustsnavs:
 - af betonoverflader
 - fra metalliske substrater
- Nedsænkingsbad til afrustning:
 - af værktøj fremstillet af jern eller stål
 - af mindre jerndelev

ANSØGNINGSRÅD

Forberedelse: Overflader, der støder op til rustmudsede betonoverflader, bør dækkes inden arbejdet påbegyndes for at beskytte mod sprøjtepåvirkninger. Før påføring af Donnitol Rust Ex, skal fareadvarsler og sikkerhedsanvisninger på beholderen overholdes!

Påføring: Donnitol Rust Ex sprøjtes på den let forvædede overflade eller påføres sparsomt med en børste eller børste.

Inden overfladen skylles af med en kraftig vandstråle, kan rengøringsprocessen understøttes med en børste.

Eksponeringstiden for Donnitol Rust Ex må ikke vare længere end 5 minutter!

Forbrug: Forbruget skal tages fra tabellen på bagsiden. Disse værdier afhænger af underlaget og graden af rust.

Ved genstridige rustpletter kan renseprocessen gentages med Donnitol Rust Ex.

Andre oplysninger: Donnitol Rust Ex kan også bruges som dyppebad til at fjerne rust fra metalværktøj og små jerndelev. Efter neutralisering med vand bør de tørre metaldelev konserveres med et egnet maskinplejemiddel, gerne Intactin.

TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Anvendelsesbetingelser ¹⁾	°C	≥ -5	Luft-, undergrunds- og materialetemperatur
Forbrug (flad)	g/m ²	ca. 100	med ikke-sugende underlag
		ca. 200	med sugende underlag
Eksponeringsstid	minut	5	maksimum pr. gennemløb/operation

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

1) Som en vandig opløsning fryser Donnitil Rust Ex ved temperaturer under -5 °C. Hele mængden skal derfor optøs og blandes godt inden brug for at undgå koncentrationsforskelle.

Farvnuance	gennemsigtig
Udstyr rengøringsmiddel	Rengør med vand umiddelbart efter brug
Leveringsform	10,5 kg dunk
Egenkontrol	DS EN ISO 9001
Farligt stof i henhold til bekendtgørelse om farlige stoffer	Sørg for overholdelse af DIN sikkerhedsdatablad!
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Returnering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene.

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019158]