

Emcefix Spachtel F extra fein

Superfin spartelmasse til eksponeret betonkosmetik



PRODUKTEGENSKABER

- Klar til brug - bare bland med vand
- Plastbelagt
- Vejr- og frostbestandig
- Farveægte og lysægte pigmentering
- Kan bearbejdes i én arbejdsgang for lagtykkelser på op til 3 mm
- Velegnet til overheadarbejde
- Fås i tre forskellige nuancer (se nuanceoversigt)
- Regeringskode LAEDNR ifølge DGNB
- Meget lav emission ifølge GEV-EMICODE, klasse EC1PLUS
- Ikke-brændbar iht. DS EN 13501 byggematerialeklasse A1
- Klasse R1 i henhold til EN 1504-3

ANVENDELSESOMRÅDER

- Superfin spartelmasse til ikke-gangbare og ikke-trafikable betonkomponenter indendørs og udendørs
- Til udfyldning af små og store områder af beton og lysbeton
- Til finfyldning og reparationer på præfabrikerede betonelementer
- Til produktion af æstetisk, fair-faced betonkosmetik

ANSØGNINGSRÅD

Forberedelse af underlaget: Se folderen "Generel forarbejdningsvejledning for fin og superfin spartelmasse".

Blanding: Emcefix-Spachtel F ekstra fin drysses i vandet og blandes med en langsomt kørende røremaskine til en klumpfri, bearbejdelig konsistens. Lavere temperaturer forsinker, højere temperaturer fremskynder hærdningsprocessen.

Forbefugtning: Underlaget skal være forfugtet, så overfladen er mat fugtig og stadig sugende.

Påføring af materiale: Emcefix-Spatel F extra fine må kun bearbejdes ved substrat- og omgivelsestemperaturer på mindst + 5 °C. Forarbejdningen udføres med en spatel, en glattere eller med gummifylder MC Top Rubber. Afhængig af underlagets tilstand kan Emcefix-Spatel F extra fine påføres i et enkelt lag op til en maksimal samlet lagtykkelse på 3 mm. For at opnå en fin, glat overflade skal spatelen omprofileres med MC-Top Sponge gnidesvampen.

Bemærk: Farveændringer kan forekomme på grund af håndværket! Spatelen må kun efterbearbejdes med en lille mængde vand. Derfor bør MC-Top Svampen kun rengøres med rent vand under omprofilering. Overskydende vand kan presses op til 90 % ud. Dette er særligt fordelagtigt, da det forhindrer dannelsen af en smørende film på overfladen.

Efterbehandling: Overfladerne fyldt med Emcefix-Spachtel F ekstra fin skal behandles i god tid for at forhindre for hurtig vandfordampning på grund af solstråling og vind. Den konventionelle efterbehandlingsperiode er 3 dage.

TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Maksimal kornstørrelse	mm	0,125	
Vandtilsætning	l	8,5 - 9,5	
Arbejdstid	minut	30	ved 20°C
Anvendelsesbetingelser	°C	≥ 5 ≤ 30	Luft-, undergrunds- og materialetemperatur
Forbrug (flad)	kg/m ² /mm		
Tør mørtel	kg/m ² /mm	ca. 1,5	
Bøjningsstyrke	N/mm ²		
24 h		1,9	
72 h		2,6	
7 d		3	
28 d		5	
Trykstyrke	N/mm ²		
24 h		7,2	
72 h		10,4	
7 d		14,8	
28 d		23,4	
Lagtykkelse	mm	0,5	Minimal lagtykkelse pr. operation
		3	maksimal lagtykkelse pr. gennemløb/operation
		3	maksimal samlet lagtykkelse

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Farvenuance	lysegrå, beton grå, mellemgrå
Leveringsform	25 kg pose; 1 palle (35 poser á 25 kg hver)
Egenkontrol	DS EN ISO 9001
Farligt stof i henhold til bekendtgørelse om farlige stoffer	Sørg for overholdelse af DIN sikkerhedsdatablad!
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Retur-nering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. GISCODE: ZP1

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's special-konsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019171]