

PRODUKTEGENSKABER

- Baseret på specielle mineralolier
- Danner en vandafvisende og langtidsholdbar beskyttende film
- Minimerer vedhæftningen af beton- og mørtelrester
- Reducerer rustdannelse ved regelmæssig brug
- Meget god krybeffekt
- Kan bruges på tørre, fugtige til våde overflader
- Letter rengøring og pleje
- Opløser ældre vedhæftede filer
- Fri for opløsningsmidler
- Let sprøjtebar
- Klar til brug

ANVENDELSESOMRÅDER

- Beskyttelse og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner og udstyr af enhver art, f.eks. beton- og mørtelblandere, betonsiloer, betonpumper og betonspande
- Beskyttelse og vedligeholdelse af undervogne på entreprenørkøretøjer
- Løsning af rustne tråde

ANSØGNINGSRÅD

Generelt: Intaktin 71 er en universal blandeskærm til betonbilblandere, pumper og blandedanlæg samt til entreprenørkøretøjer. Produktet forhindrer beton i at klæbe til stål og metalplader. Enheder beskyttet med Intaktin 71 kan sættes i drift umiddelbart efter påføring. Betonblandere bevares særligt effektivt, hvis de efter brug behandles igen med Intaktin 71.

Forarbejdning: Intaktin 71 påføres en gang jævnt og generøst på den rene metaloverflade, der er renset for gammel, fast vedhæftende beton- og mørtelrester ved sprøjtning eller med en bred børste, klud eller plastsvamp. Tøndesprøjten MC-Pump 2 (dyse 8002) eller kommercielt tilgængelige, oliebestandige sprøjter som Gloria højtydende sprøjte 510 T eller Mesto Ferrum Plus 3560 P, 3580 P er velegnede som sprøjteanordninger.

Særlige tilsætningsstoffer tillader også påføring på fugtige underlag, hvilket betyder, at beton- og mørtelrester, der endnu ikke har reageret, nemmere kan fjernes.

I kontakt med vand danner Intaktin 71 en hvidlig emulsion. Enheder, der regelmæssigt og permanent vedligeholdes med Intaktin 71, kan rengøres hurtigt og nemt; i de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt med udspolning eller nedspolning med en vandslange.

Ved temperaturer under 0 °C ændres materialets viskositet og egenskaber. Intaktin 71 er mest effektiv ved temperaturer fra + 5 °C til + 35 °C.

Andre oplysninger: Hvis Intaktin 71 anvendes korrekt, er der ingen negative virkninger på produktionen af beton og mørtel. Kommercielt tilgængelige malinger og tætninger angribes normalt ikke af Intaktin 71, men indledende test anbefales.

Bemærk venligst sikkerhedsdatabladet for yderligere håndtering af Intaktin 71!

TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Massefylde	g/cm ³	ca. 0,84	
Anvendelsesbetingelser	°C	> 0 ≤ 80 > 0 ≤ 35	Undergrundstemperatur Lufttemperatur
Forbrug	ml/m ²	ca. 35 - 55	Afhængig af overflade og anvendelse
Flammepunkt	°C	> 140	
Vandforureningsfareklasse		WGK 1	let farligt for vand

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Grundlag	Mineralske olier med tilsætningsstoffer
Form	væske
Farvenuance	gul
Leveringsform	30 l beholder, 200 l tromle, 1000 l beholder
Egenkontrol	DS EN ISO 9001
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Retur- nering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene.

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019177]