

# Ortolan Extra 732

Mild lugt betonslipmiddel til stålforskalling med risiko for rust



## PRODUKTEGENSKABER

- Høj anti-korrosionseffekt
- Fremragende adskillelseeffekt
- Muliggør en særlig tynd slipmiddelfilm
- Beskytter og plejer stålforskalling
- Let sprøjtebar
- Opløsningsmiddelbaseret
- Klar til brug

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Vedligeholder forskalling, der er i risiko for rust
- Velegnet til metalforskalling og alle ikke-sugende forskallingstyper
- Fremstilling af lysbeton af høj kvalitet
- Velegnet til opvarmede forme op til +80 °C

## ANSØGNINGSRÅD

**Generelt:** Ortolan Extra 732 er et mineraloliebaseret, vandublandbart betonslipmiddel specielt til forskalling, der er i risiko for rust.

**Anvendelse af slipmiddel:** se datablad "Generelle behandlingsoplysninger for Ortolan release agents".

**Behandling:** Se datablad "Generel behandlingsinformation for Ortolan release agents".

Ortolan Extra 732 er fri for emulgatorer. Som følge heraf beskadiger fugt ikke den påførte slipmiddelfilm, den er stort set regntæt. På grund af det mekaniske angreb er slipmiddelfilmen dog beskyttet mod overdreven regn (slående regn eller lignende) for at beskytte. Hvis forskallingen står åben i længere tid, kontrolleres den behandlede forskallingsflade og behandles igen med Ortolan Extra 732, hvis slipmiddelfilmen er beskadiget.

Ved temperaturer under 0 °C ændres materialets viskositet og egenskaber. Imidlertid forsvinder materialeklarhed forårsaget af virkningerne af frost igen ved opvarmning. Den optimale effektivitet af Ortolan Extra 732 opnås ved materialetemperaturer over 0 °C.

**Øvrige oplysninger:** Bemærk venligst vores "Generelle forarbejdningsvejledninger for Ortolan release agents" og sikkerhedsdatabladet!

## TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Massefylde	g/cm <sup>3</sup>	ca. 0,83	
Viskositet	sekunder	12	Kinematisk i henhold til DIN 53211
Forbrug	ml/m <sup>2</sup>	ca. 8 - 15	med ikke-sugende forskalling
Flammepunkt	°C	62	DIN 51755
Vandforureningsfareklasse		WGK 1	let farligt for vand

  

Grundlag	Mineralske olier med rostinhibitor og additiver		
Form	væske		
Farvenuance	lysegul		
Leveringsform	30 l beholder, 200 l tromle, 1000 l beholder		
Egenkontrol	DS EN ISO 9001		
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.		
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Retur- nering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.		

### Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene. GISCODE: BTM30

**Bemærk:** Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019645]