

Reparoxyd Primer

To-komponent primer til Reparoxyd



PRODUKTEGENSKABER

- To-komponent primer på specialacrylatbasis
- Frisk-til-frisk omarbejdelig
- Kan også bruges ved minusgrader
- Kan behandles ved rulning og børstning

ANVENDELSESOMRÅDER

- Kan bruges som primer til Reparoxyd
- Primer til mineralske underlag

ANSØGNINGSRÅD

Forberedelse af underlaget: Det cementbundne underlag skal være mindst 14 dage gammelt, tørt og fri for vedhæftningsreducerende stoffer (f.eks. olier, fedtstoffer, slipmidler, løse dele, etc.). Ved minusgrader skal underlaget optøs og tørres. Vær opmærksom på oplysningerne i folderen "Generelle forarbejdningsanvisninger for Reparoxid-akrylatmørtel".

Blanding: Efter tilsætning af hærderkomponenten (pulver) blandes hovedkomponenten (væske) homogent med en blandespatel eller spartel.

Blandingsforholdet på 100 : 6 skal også overholdes for mindre mængder (f.eks. 165 g væske : 10 g pulver).

Forarbejdning: Det cementbundne underlag grundes med Reparoxyd Primer ved hjælp af en rulle- eller børstemetode. Reparoxid-systemerne påføres derefter frisk-på-frisk efter cirka 0,5 time (ved 20°C).

Særlige bemærkninger: Kemisk stress og lysets virkninger kan føre til ændringer i farvetonen, som normalt ikke påvirker anvendeligheden.

Kemisk og mekanisk belastede overflader udsættes for brugsrelateret slitage. Regelmæssig inspektion og løbende vedligeholdelse anbefales.

Diverse: Vær opmærksom på vores "Generelle forarbejdningsvejledninger for Reparoxyd acrylatmørtel" og sikkerhedsdatabladet!

TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Massefylde	g/cm ³	ca. 0,98	
Blandingsforhold	Massedele	100 : 6	basiskomponent : hærdekomponent
Arbejdstid	minutter	ca. 7	ved 20°C
Anvendelsesbetingelser	°C	≥ -10 ≤ 25	Luft- og undergrundstemperatur
		≥ 5	Materiale temperatur
	%	≤ 85	rel. fugtighed
	K	> 3	over dugpunktet
Forbrug (flad)	g/m ²		cementbundet underlag
Primer	g/m ²	250 - 300	

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Udstyr rengøringsmiddel	MC-Reinigungsmittel U
Leveringsform	Karton à 6 x 1 kg
Opbevaring	I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 6 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage	Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Returnering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene.

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019660]